

AGRICULTURE · QUALITÉ KP-BBC

Housses pour régimes de bananes

Housses LDPE perforées qui protègent les régimes jusqu'à la récolte

Épaisseur	Largeur	Durée de vie UV	Ventilation
15–50 µm	**selon la taille de vos régimes**	**40–80 kLy**	**Perforées**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Gaines enfilées sur le régime de bananes pendant sa croissance sur le plant. Elles protègent les fruits des insectes, de la poussière, des frottements dus au vent et des coups de soleil, et gardent la peau propre jusqu'à la récolte.

Nous fabriquons les housses en film LDPE, perforé pour la ventilation, dans la taille et la couleur utilisées par votre exploitation. Elles sont livrées non traitées : les housses traitées avec des produits phytosanitaires nécessitent une autorisation sur chaque marché.

APPLICATIONS

- Bananeraies
- Banane plantain
- Fruits d'exportation

POINTS CLÉS

- **Des fruits plus propres.** Protège la peau des insectes, de la poussière et des taches de sève.
- **Des régimes de meilleur aspect.** Protège la peau des frottements dus au vent et des coups de soleil.
- **Ventilées.** Les perforations laissent s'échapper la chaleur et l'humidité.
- **Votre taille.** Largeur, longueur, couleur et perforation adaptées à vos régimes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	**15–50 µm**	Largeur à plat	**70–90 cm**
Longueur	**120–160 cm**	Matière	**LDPE**
Couleurs	**Bleu, transparent, argenté**	Perforation	**Sur commande**

SYSTÈMES DE MANAGEMENT CERTIFIÉS

ISO 9001:2015 Système de management de la qualité	**FSSC 22000 v6** Sécurité des aliments pour sacs et films PE ; inscrite auprès de l'Autorité nationale égyptienne de sécurité sanitaire des aliments (NFSA)	**ISO 14001:2015** Système de management environnemental
ISO 45001:2018 Système de management de la santé et de la sécurité au travail	**OK Recycled** Contenu recyclé selon EN 15343	**EcoVadis Committed** Notation développement durable

Certificats et déclarations de conformité pour l'homologation fournisseur sur demande. Déclarations REACH SVHC et RoHS sur demande. PPWR : film polyéthylène mono-matériau, conçu pour le recyclage dans les filières de films PE.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Valeurs typiques sur film de **25 µm** à 23 °C et 50 % HR, sauf indication contraire.

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
MATIÈRE ET TOLÉRANCES			
Matière	—	—	**Mélange PEBD / PEBDL, stabilisé UV**
Tolérance d'épaisseur	ISO 4593	%	**± 5**
MÉCANIQUES			
Résistance à la traction à la rupture, MD / TD (sens machine / sens travers)	ASTM D882	MPa	**15–22 / 13–20**
Allongement à la rupture, MD / TD	ASTM D882	%	**300–500 / 500–700**
Résistance à l'impact (dart test), méthode A	ASTM D1709	g	**60–120**
DURABILITÉ			
Stabilisation UV	EN 13206	kLy	**40–80 (environ 3–6 mois en extérieur)**

Résultats typiques des essais de production, non des limites de spécification. Les propriétés varient selon l'épaisseur et la qualité ; données pour votre épaisseur sur demande. MD = sens machine, TD = sens travers.

Emballage

- **Conditionnement:** Paquets en cartons ou en balles
- **Taille de la housse:** Selon vos régimes
- **Par conteneur 40':** Environ 20–23 t
- Emballé, étiqueté et palettisé sous film étirable

Stockage

- À l'intérieur, au sec, à l'abri du soleil direct, de la pluie et de la chaleur
- Conserver dans l'emballage d'origine ; premier entré, premier sorti.
- Usage extérieur : 6 mois sans additif UV ; 12–24 mois avec additif UV, sur demande.

≤ 30 °C	≤ 65 %	12 mois
Température	Humidité	Conservation, à l'intérieur

Étiquetage

Chaque livraison est accompagnée d'un certificat d'analyse (CoA). Chaque étiquette indique :

- Produit, qualité et dimensions
- Numéro de lot et date de production
- Poids net et commande du client

DURABILITÉ

Disponible avec 30–100 % de polyéthylène recyclé, certifié OK Recycled (TÜV Austria, EN 15343). PE mono-matériau, recyclable là où la collecte des films PE existe.

30–100 %
teneur en PE recyclé

Comment commander. Indiquez-nous la taille de la housse, la couleur et le nombre de housses utilisées par saison. Nous vous répondons avec un devis sous un jour ouvré.

contactus@karawiapack.com
WhatsApp +20 121 202 6661

Les informations de cette fiche technique reposent sur nos connaissances actuelles et nos essais de production. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent ni une spécification ni une garantie d'aptitude à un usage particulier ; les performances dépendent des conditions de transformation, de manipulation et d'utilisation. Les spécifications sont convenues par écrit à chaque commande. Karawia Pack peut mettre à jour cette fiche sans préavis ; la dernière révision fait foi.