EMBALLAGE INDUSTRIEL · QUALITÉ KP-PCT

Housses & coiffes de palette

Coiffes et housses de palette à soufflets contre la pluie et la poussière



Épaisseur	Largeur	UV, sur demande	Dimensions
20–150 µm	**selon votre palette**	**80–160 kLy**	**À votre palette**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Des coiffes posées sur la charge avant le banderolage, et des housses à soufflets enfilées sur toute la palette. Les deux protègent vos marchandises de la pluie, de la poussière et des fientes d'oiseaux en stockage et en transport.

Les coiffes sont livrées en bobines prédécoupées ou découpées à dimension. Les housses sont fabriquées sous forme de sacs à soufflets adaptés à le format de votre palette et à la hauteur de la charge.

APPLICATIONS

- Produits en sacs
- Matériaux de construction
- Boissons
- Papier et cartons
- Engrais

POINTS CLÉS

- **Un dessus sec et propre.** Empêche l'eau de stagner sur la couche supérieure de sacs et de cartons.
- **Adaptée à votre palette.** Fabriquée selon votre format de palette, de la palette Europe au 1 200 × 1 200 mm.
- **Coiffes ou housses.** Coiffes plates à poser sous le film étirable, ou housses complètes à soufflets.
- **Contenu recyclé.** Disponible avec du PE recyclé, certifié OK Recycled par TÜV Austria.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur, coiffes	**20–50 µm**	Épaisseur, housses	**40–150 µm**
Dimensions	**Selon le format de votre palette et la hauteur de la charge**	Fourniture	**Bobines prédécoupées, coiffes découpées ou housses à soufflets**
Couleur	**Transparent, blanc ou noir**		

SYSTÈMES DE MANAGEMENT CERTIFIÉS

ISO 9001:2015 Système de management de la qualité	**FSSC 22000 v6** Sécurité des aliments pour sacs et films PE ; inscrite auprès de l'Autorité nationale égyptienne de sécurité sanitaire des aliments (NFSA)	**ISO 14001:2015** Système de management environnemental
ISO 45001:2018 Système de management de la santé et de la sécurité au travail	**OK Recycled** Contenu recyclé selon EN 15343	**EcoVadis Committed** Notation développement durable

Certificats et déclarations de conformité pour l'homologation fournisseur sur demande. Déclarations REACH SVHC et RoHS sur demande. PPWR : film polyéthylène mono-matériau, conçu pour le recyclage dans les filières de films PE.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Valeurs typiques sur film de **35 µm (sheets) / 100 µm (covers)** à 23 °C et 50 % HR, sauf indication contraire.

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
MATIÈRE ET TOLÉRANCES			
Matière	—	—	**Mélange PEBD / PEBDL**
Tolérance d'épaisseur	ISO 4593	%	**± 5**
Diamètre extérieur de bobine	—	mm	**Selon vos besoins, jusqu'à 1000**
MÉCANIQUES			
Résistance à la traction à la rupture, MD / TD (sens machine / sens travers)	ASTM D882	MPa	**24–31 / 26–28**
Allongement à la rupture, MD / TD	ASTM D882	%	**550–670 / 760–830**
Module sécant à 1 %, MD / TD	ASTM D882	MPa	**230–255 / 270–285**
Résistance à l'impact (dart test), méthode A, housses 100 µm	ASTM D1709	g	**300–450**
Déchirure Elmendorf, MD / TD, housses 100 µm	ASTM D1922	N (mN)	**6–10 / 8–14 (6 000–10 000 / 8 000–14 000)**
OPTIQUES ET DURABILITÉ			
Transmission lumineuse, qualités noires	ASTM D1003	%	**< 1**
Transmission lumineuse, qualités transparentes	ASTM D1003	%	**85–90**
Stabilisation UV, sur demande	EN 13206	kLy	**80–160 (environ 6–12 mois en extérieur)**

Résultats typiques des essais de production, non des limites de spécification. Les propriétés varient selon l'épaisseur et la qualité ; données pour votre épaisseur sur demande. MD = sens machine, TD = sens travers.

Emballage

- **Diamètre du mandrin:** 76 mm
- **Taille de bobine:** Bobines ou coiffes découpées
- **Par conteneur 40':** Environ 20–23 t
- Emballé, étiqueté et palettisé sous film étirable

Stockage

- À l'intérieur, au sec, à l'abri du soleil direct, de la pluie et de la chaleur
- Conserver dans l'emballage d'origine ; premier entré, premier sorti.
- Usage extérieur : 6 mois sans additif UV ; 12–24 mois avec additif UV, sur demande.

≤ 30 °C	≤ 65 %	12 mois
Température	Humidité	Conservation, à l'intérieur

Étiquetage

Chaque livraison est accompagnée d'un certificat d'analyse (CoA). Chaque étiquette indique :

- Produit, qualité et dimensions
- Numéro de lot et date de production
- Poids net et commande du client

DURABILITÉ

Disponible avec 30–100 % de polyéthylène recyclé, certifié OK Recycled (TÜV Austria, EN 15343). PE mono-matériau, recyclable là où la collecte des films PE existe.

30–100 %
teneur en PE recyclé

Les informations de cette fiche technique reposent sur nos connaissances actuelles et nos essais de production. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent ni une spécification ni une garantie d'aptitude à un usage particulier ; les performances dépendent des conditions de transformation, de manipulation et d'utilisation. Les spécifications sont convenues par écrit à chaque commande. Karawia Pack peut mettre à jour cette fiche sans préavis ; la dernière révision fait foi.