

FILMS TECHNIQUES · QUALITÉ KP-RRF

Film intercalaire (anti-adhérent) pour caoutchouc

Film intercalaire de protection pour feuilles de caoutchouc calandrées

Épaisseur	Largeur	Anti-adhérence	Pour
100–120 µm	**16–120 cm**	**Propre, sans transfert**	**Usines de pneus**

DESCRIPTION DU PRODUIT

Film intercalaire de protection pour caoutchouc calandré, qui le préserve de la poussière et des contaminations pendant le stockage, avant la transformation.

Le film sépare et protège les feuilles de caoutchouc : le mélange conserve sa qualité jusqu'à l'étape suivante de production.

APPLICATIONS

- Pneumatiques
- Gommes intérieures de pneus
- Feuilles de caoutchouc
- Rustines de réparation de pneus

POINTS CLÉS

- **Caoutchouc propre.** Protège les feuilles calandrées de la poussière et des corps étrangers.
- **Séparation facile.** Se détache proprement du caoutchouc au moment de la transformation.
- **Votre largeur.** Bobines de 16 à 120 cm de large, longueur et couleur sur mesure.
- **Conçu pour les usines de pneumatiques.** Utilisé pour les gommes intérieures de pneus, les feuilles de caoutchouc et les rustines de réparation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur	**100–120 µm**	Largeur de bobine	**16–120 cm**
Longueur de bobine	**Sur commande**	Couleur	**Sur commande**

SYSTÈMES DE MANAGEMENT CERTIFIÉS

ISO 9001:2015 Système de management de la qualité	**FSSC 22000 v6** Sécurité des aliments pour sacs et films PE ; inscrite auprès de l'Autorité nationale égyptienne de sécurité sanitaire des aliments (NFSA)	**ISO 14001:2015** Système de management environnemental
ISO 45001:2018 Système de management de la santé et de la sécurité au travail	**OK Recycled** Contenu recyclé selon EN 15343	**EcoVadis Committed** Notation développement durable

Certificats et déclarations de conformité pour l'homologation fournisseur sur demande. Déclarations REACH SVHC et RoHS sur demande. PPWR : film polyéthylène mono-matériau, conçu pour le recyclage dans les filières de films PE.

PROPRIÉTÉS TYPIQUES

Valeurs typiques sur film de **110 µm** à 23 °C et 50 % HR, sauf indication contraire.

Propriété	Méthode d'essai	Unité	Valeur typique
MATIÈRE ET TOLÉRANCES			
Matière	—	—	**LDPE**
Tolérance d'épaisseur	ISO 4593	%	**± 5**
Diamètre extérieur de bobine	—	mm	**Selon vos besoins, jusqu'à 1000**
MÉCANIQUES			
Résistance à la traction à la rupture, MD / TD (sens machine / sens travers)	ASTM D882	MPa	**18–24 / 16–22**
Allongement à la rupture, MD / TD	ASTM D882	%	**300–450 / 500–700**
Résistance à l'impact (dart test), méthode B	ASTM D1709	g	**300–500**
Déchirure Elmendorf, MD / TD	ASTM D1922	N (mN)	**4–8 / 6–10 (4 000–8 000 / 6 000–10 000)**

Résultats typiques des essais de production, non des limites de spécification. Les propriétés varient selon l'épaisseur et la qualité ; données pour votre épaisseur sur demande. MD = sens machine, TD = sens travers.

Emballage

- **Diamètre du mandrin:** 76 mm
- **Taille de bobine:** Longueur sur mesure
- **Par conteneur 40':** Environ 20–23 t
- Emballé, étiqueté et palettisé sous film étirable

Stockage

- À l'intérieur, au sec, à l'abri du soleil direct, de la pluie et de la chaleur
- Conserver dans l'emballage d'origine ; premier entré, premier sorti.

≤ 30 °C	≤ 65 %	12 mois
Température	Humidité	Durée de conservation

Étiquetage

Chaque livraison est accompagnée d'un certificat d'analyse (CoA). Chaque étiquette indique :

- Produit, qualité et dimensions
- Numéro de lot et date de production
- Poids net et commande du client

DURABILITÉ

Film polyéthylène mono-matériau, recyclable dans les filières de films PE là où la collecte existe. Fabriqué sous management environnemental ISO 14001.

Mono-PE
film recyclable

Comment commander. Envoyez-nous la largeur des feuilles, la longueur de bobine et votre volume mensuel. Nous vous répondons avec un devis sous un jour ouvré.

contactus@karawiapack.com
WhatsApp +20 121 202 6661

Les informations de cette fiche technique reposent sur nos connaissances actuelles et nos essais de production. Elles sont données à titre indicatif et ne constituent ni une spécification ni une garantie d'aptitude à un usage particulier ; les performances dépendent des conditions de transformation, de manipulation et d'utilisation. Les spécifications sont convenues par écrit à chaque commande. Karawia Pack peut mettre à jour cette fiche sans préavis ; la dernière révision fait foi.